

شماره مواد	نماد فولاد در DIN	نام تجاری بوهرلر	درصد کربن و عناصر آلیاژی، %					
			کربن	آلومینیوم	کروم	مولیبدن	وانادیم	نیکل
1.8504	31CrAl6	-	0.30-0.37	0.80-1.10	1.20-1.50	-	-	-
1.8506	34CrAlS5	-	0.30-0.37	0.80-1.20	1.00-1.30	-	-	-
1.8507	34CrAlMo5-10	V810	0.30-0.37	0.80-1.20	1.00-1.30	0.15-0.25	-	-
1.8509	41CrAlMo7-10	V800	0.38-0.45	0.80-1.20	1.50-1.80	0.20-0.35	-	-
1.8515	31CrMo12	V304	0.28-0.35	-	2.80-3.30	0.30-0.50	-	-
1.8519	31CrMoV9	V 350	0.27-0.34	-	2.30-2.70	0.15-0.25	0.10-0.20	-
1.8521	15CrMoV5-9	-	0.13-0.18	-	1.20-1.50	0.80-1.10	0.20-0.30	-
1.8523	40CrMoV13-9	V358	0.36-0.43	-	3.00-3.50	0.80-1.10	0.15-0.25	-
1.8550	34CrAlNi7-10	V 820	0.30-0.37	0.80-1.20	1.50-1.80	0.15-0.25	-	0.85-1.15